



Silanex

## Florosil® TS Colour

Ett lösningsmedelsfritt 2-komponent målningsystem för betonggolv och avjämningsmassor.

Florosil® TS Colour läggs som direktslitage i lokaler som utsätts för stora påfrestningar. T.ex lager, industri, garage, verkstäder etc.

Florosil® TS Colour innehåller ej bisfenol A. Vilket innebär att den uppfyller gällande krav enligt Arbetsmiljöverket i Sverige.

Florosil® TS Colour är täthetstestad med heliumgas och ammoniak.

Florosil® TS Colour är en kiselblandning fri från lösningsmedel.

Florosil® TS Colour finns i färgerna RAL 7001 Grå och RAL 7035 Vit.

### *Egenskaper*

- Bidrar till "sunda hus" konstruktioner
- Kan användas direkt på fuktig betong
- Skyddar från bygg- och markfukt
- Lösningsmedelsfritt
- Stoppar emissioner
- Resistent mot alkalisk fukt
- Förhindrar framtida vattenskador
- Ingen bygghöjd
- Förstärker betongen
- Inga dyra projekteringskostnader
- Täthets- och nötningstestad

*To protect and preserve...*

### **Underlag**

Det golv som skall behandlas måste vara helt rent från damm, betonghud, olja, färg, lim, dammbindare eller andra föroreningar. Förorenade golv skall diamantslipas. Temperaturen i undergolvet skall inte understiga 15°C.

**Florosil® TS Colour** kan läggas på golv med RF upp till 98% vid korrekt utförd RBK-mätning. **Florosil® TS Colour** läggs direkt på betong/avjämningsmassa (flytspackel), ej finspackel.

### **Blandning och läggning**

Komponent 1 och 2 blandas alltid med lågvarvig bormaskin. **Blandningsförhållandena får inte ändras.**

Första strykningen görs med **Florosil® TS Transparent**. Därefter rollas **Florosil® TS Colour** 1-2 gånger.

Strykningarna kan göras när den tidigare strykningen är lite klibbig, använd då "Spikskor".

Vid väl tillsluten förpackning kan den färdiga blandningen användas inom 24 timmar.

### **Hygien**

Använd lämplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Se Säkerhetsdatablad.

Verktyg kastas efter applicering.

### **Åtgång**

1 kg färdigblandad **Florosil® TS Colour** räcker till ca. 3-5 m<sup>2</sup> beroende på underlagets porositet

### **Förpackning**

Polyeten förpackning om 16 kg, 3,2 kg eller 1,6 kg.

### **Lagring**

Öppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i 12 månader.

*Ovanstående information är endast rådgivande och leverantören kan ej lastas för resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. Vid osäkerhet skall alltid leverantören kontaktas.*

**Vid eventuella tveksamheter kontakta Oy SanCon Finland Ab  
Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter  
Dina problem – vår uppgift.**

**Återförsäljare: Oy SanCon Finland Ab**

Stationsvägen 12, 64200 NÄRPES

**Tel.: Mikael Kauppila 040 487 0083**

**E-mail: mikael.kauppila@sancon.fi Web: www.sancon.fi**

Tillverkare: Silanex Ab, Sverige