



## Florosil® TS

Suojaa puuta, PVC:tä, linoleumia sekä kumilaattoja kosteudelta, alkaliselta kosteudelta sekä emissioilta.

Florosil® TS on liuotinaineeton 2-komponenttinen järjestelmä, jota käytetään pinnan sulkemiseen, jottei vesi, kosteus tai emissiot betonista tai tasoitteesta pääsee kontaktiin lattiapinnon kanssa.

Florosil® TS ehkäisee kosteusvaurioita tulvan sattuessa.

Florosil® TS on diffuusiosulku, joka on muokattu käytettäväksi, kun lattiapinnoitteita liimataan tai irtoasennetaan.

Florosil® TS:ä on myös mahdollista käyttää pinnoitteena.

Florosil® TS ei ole epoksi, minkä vuoksi se täyttää Ruotsin viranomaisten asettamat vaatimukset (Arbetsmiljöverket).

Florosil® TS on tiivistetty heliumilla sekä ammoniakilla.

Florosil® TS on liuotinaineeton sekoitus, jonka pääainesosa on pii.

### *Ominaisuudet*

- Tukee "terveet rakennukset" rakenteita
- Suojaa liimaa sekä lattiapinnoitteita rakennus- sekä maakosteudelta.
- Liuotinaineeton
- Pysäyttää emission
- Vastustuskykyinen alkalista kosteutta kohtaan
- Yhteensopivuustestattu erilaisten lattiapinnoitteiden kanssa
- Ei rakennuskorkeutta
- Tukee homogeenisiä lattiarakenteita
- Kulutustestattu

*To protect and preserve...*

## **Työohjeet**

Lattian joka käsitellään, täytyy olla täysin puhdas pölystä, betoniliimasta, öljystä maalista, liimasta sekä muista epäpuhtauksista. Epäpuhtaudet lattiassa hiotaan timantilla. Alustan vetolujuus pitää olla vähintään 1,5 Mpa, kun lattiaan liimataan puulattia. Lattian lämpötila asennusvaiheessa ei saa alittaa 15 ° C.

**Florosil® TS:n** voi asentaa lattioihin, jonka suhteellinen kosteus on jopa 98 % (Mitattu RT-kortin mukaisesti).

**Florosil® TS** asennetaan suoraan betoniin tai tasausmassaan (ei hienotasointe). Jos **Florosil® TS** hienotasoitetaan, on pinta ensin pohjustettava Schönox SHP, Utzin PE 370 tai muulla vastaavalla primerilla.

## **Sekoitus ja levitys**

Komponentit 1 ja 2 sekoitetaan matalakierroksisella sekoittajalla. Sekoitussuhdetta ei saa muuttaa. Jos pakkaus suljetaan huolellisesti, valmista sekoitusta voidaan käyttää 24h sisällä.

**Florosil® TS** asennetaan 2 kertaa telalla.

Lattian pinnoitus on mahdollista suorittaa 48 tunnin päästä. Pinnasta tulee 'ei imevä', mikä on otettava huomioon liimauksessa.

## **Hygienia**

Käytä sopivia suojavarusteita sekä kumikäsineitä ja suojalaseja. Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. Katso turvallisuusohje.

## **Kulutus**

1 litraa valmiiksi sekoitettua **Florosil® TS** :ä riittää n. 3-5 m<sup>2</sup>, riippuen pinnan huokoisuudesta.

## **Pakkaus**

Polyeteenipakkaus, 15kg, 3kg tai 1,5kg.

## **Varastointi**

Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää huonelämpötilassa 12 kuukautta.

Yllä oleva tieto on neuvoa-antavaa, eikä jälleenmyyjä tai valmistaja ole vastuussa, jos tuotetta käsitellään väärin tai huolimattomasti. Epävarmoissa tilanteissa, ota **aina** yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos et ole varma, miten tuotetta tulee käyttää, ota yhteyttä Oy SanCon Finland Ab:hen.

***Jaamme mielellämme tietomme ja kokemuksemme kanssasi.***

***Sinun pulmasi – meidän tehtävämme.***

**Jälleenmyyjä: Oy SanCon Finland Ab**, Stationsvägen 12, 64200 NÄRPIÖ

**Puh.: Mikael Kauppila** 040 487 0083

**Sähköposti:** mikael.kauppila@sancon.fi **Web:** www.sancon.fi

Valmistaja: Silanex Ab, Ruotsi