



The logo for Silanex, featuring the word "Silanex" in a serif font with a stylized graphic of three parallel lines above the "i" and "a".



Florosil® TS

Skyddar trä-, PVC-, linoleum- och gummigolv mot fukt, alkali och emissioner.

Användningsområde

Florosil® TS är ett lösningsmedelsfritt 2-komponents system för att försegla ytan så att vatten, fukt och emissioner från betong eller spackel ej kommer i kontakt med golvbeläggningen.

Florosil® TS är en diffusionsspärr som är anpassad för limning och lösläggning av golvbeläggningar.

Florosil® TS är ingen epoxy, vilket innebär att den uppfyller gällande krav enligt Arbetsmiljöverket i Sverige.

Florosil® TS är permeabilitetstestad (täthetstest med heliumgas och ammoniak).

Florosil® TS är en lättflyttande lösningsmedelsfri vätska baserad på silaner (kisel) .

Egenskaper

- Bidrar till "Sunda Hus" konstruktioner
- Skyddar lim-, trä- och gummigolv från bygg och markfukt
- Förhindrar framtida vattenskador
- Lösningsmedelsfri
- Stoppar emissioner
- Resistent mot alkalisk fukt
- Förhindrar framtida vattenskador
- Kombinationstestat med olika lim och golvbeläggningar
- Ingen bygghöjd
- Ger homogena golv
- Inga dyra projekteringskostnader
- Nötningstestad

To protect and preserve...

Applicering

Det underlag som skall behandlas måste vara helt rent från damm, betonghud, olja, färg, lim, primer, dammbindning eller andra föroreningar. Förorenade ytor skall diamantslipas. Draghållfastheten i underlaget skall vara minst 1,5 MPa vid limning av trägolv. Temperaturen i undergolvet skall inte understiga 15° C.

Florosil® TS kan läggas på golv med RF upp till 98% vid korrekt utförd RBK-mätning.

Florosil® TS läggs direkt på betong/avjämningssmassa (flytspackel), ej finspackel. Vid finspackling på **Florosil® TS** skall ytan primas med Schönox PX, Utzin PE 370 eller likvärdigt.

Florosil® TS ska appliceras 2 gånger och det sker lämpligast med en finskumroller. Första appliceringen skall vara "gångbar" innan andra appliceringen påföres. Färdig yta skall vara "blank".

Komponent 1 och 2 blandas med en lågvarvig bormaskin, blandningsförhållandena får inte ändras. Den färdiga blandningen skall användas inom 6 timmar. Ytan är gångbar efter 4-10 timmar och beläggningsbar efter 48 timmar vid 18° C. Ytan blir icke sugande vilket skall beaktas vid limning.

Hygien

Använd lämplig skyddsutrustning samt gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik kontakt med hud och ögon. Se Säkerhetsdatablad.

Åtgång

1 liter färdigblandad **Florosil® TS** räcker till ca.3-4 m² beroende på underlagets porositet.

Förpackning

Polyetenförpackningar om 15 kg, 3 kg respektive 1,5 kg.

Lagring

Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur i 12 månader.

Ovanstående information är endast rådgivande, och leverantören kan ej lastas för resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. Vid osäkerhet skall **alltid** leverantören kontaktas.

*Vid eventuella tveksamheter kontakta Oy SanCon Finland Ab
Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter
Dina problem – vår uppgift.*

Återförsäljare: Oy SanCon Finland Ab

Stationsvägen 12, 64200 NÄRPES

Tel.: Mikael Kauppila 040 487 0083

E-mail: mikael.kauppila@sancon.fi **Web:** www.sancon.fi

Tillverkare: Silanex Ab, Sverige